

PU PREPARADA

Indicação

Adesivo formulado para colagem de borrachas vulcanizadas halogenadas, PVC, PU e TR.

Propriedades

Viscosidade Brookfield RVT 25 °C (mPa.s) 1600 a 2400

Sólidos: 2 horas - 110 °C (%) 14,1 a 16,1

Tempo de Secagem: Rápida*

Tempo aberto: Necessita de Reativação

***Secagem:** Pode variar de acordo com as condições de preparo do substrato (limpeza, umidade), quantidade de adesivo aplicado e temperatura ambiente no momento da aplicação.

Processo de Trabalho

Solados de PVC: Devem ser limpos com "LIMPADOR AM 668" antes de receber o adesivo "PU PREPARADA".

Solados de PU: Devem ser lixados com lixa grão 40 FEP e ou com escova de aço, ou pode ser limpo com AT-981asperado.

Solado de TR: Devem ser limpos com "LIMPADOR AM 668" e halogenados com "AM 661".

Solado de Borracha Vulcanizada: Devem ser asperados com escova de aço ou lixados com lixas grão 24 FEPA, e, em seguida halogenados com "Halogen Amazonas ou Primer Halogenante.

Composição Básica

Adesivo a base de Resinas de Poliuretano e solventes tipo ésteres, cetonas e tolueno.

Embalagem

Lata com 750g, 2,850Kg, 14Kg e tambor 160Kg.

Armazenagem

Conservação das embalagens bem fechadas e em locais frescos e secos.

Validade

Doze meses a partir da data de fabricação e obedecendo as normas de armazenagem.

As informações deste boletim técnico são com base em experiências efetuadas em nossos laboratórios, que testam exaustivamente o produto. No entanto, alguns dos termos aqui empregados poderão parecer inadequados ao seu tipo de trabalho. Nesse Caso, a Amazonas atenderá a qualquer solicitação individual. Neste Boletim constam apenas informações e sugestões em linhas gerais sobre o produto e por isso, são dados sem garantias.



PU PREPARADA

Cuidados Especiais

Produto inflamável.
Precauções ao manuseio: evitar presença de chamas, faíscas, fogo e excesso de calor.
Evite inalar o produto.
Exames médicos periódicos ocupacionais conforme NR 7.

Atenção: Colas e adesivos: “Produto isento de controle pela Polícia Federal pela Portaria MJSP 223/22 conforme Seção III - Das Isenções - X - colas e adesivos”.

OBS: Caso de revisão, anula e substituem-se as anteriores.

As informações deste boletim técnico são com base em experiências efetuadas em nossos laboratórios, que testam exaustivamente o produto. No entanto, alguns dos termos aqui empregados poderão parecer inadequados ao seu tipo de trabalho. Nesse Caso, a Amazonas atenderá a qualquer solicitação individual. Neste Boletim constam apenas informações e sugestões em linhas gerais sobre o produto e por isso, são dados sem garantias.

