

## BOLETIM TÉCNICO

### :: CARACTERÍSTICAS ::

Tinta composta por produtos desenvolvidos a partir da combinação química de resinas uretânicas e resinas especiais de cura ao ar, a base de água.

### :: INDICAÇÃO ::

Tinta indicada para impressão serigráfica sobre tecidos mistos ou sintéticos, não sendo indicada para tecidos que tenham acabamentos impermeabilizantes ou teflonados. Para estes tecidos, fazer testes de solidez antes de estampar.

A tinta é fornecida pronta para uso, podendo ser pigmentada com pigmento base de água, na proporção de 3%.

### :: PREPARAÇÃO DA MATRIZ ::

Usar emulsão base água Fremplast, com nylon ou poliéster de 55 à 77 fios.

### :: APLICAÇÃO ::

Impressão com matriz em contato com substrato.

O substrato deve estar isento de impurezas, de impermeabilizantes.

### :: SECAGEM/ CURA ::

Tinta de secagem ao ar. Nesse caso, a lavagem somente após 72 horas.

Pode ser utilizado estufa para cura a 160°C por 3 minutos.

**OBSERVAÇÃO:** Em dias chuvosos, devido à alta umidade relativa do ar, a secagem total deve chegar a 120 horas.

### :: LIMPEZA DA MATRIZ ::

Utilize uma espátula para remover o excesso da tinta, em seguida, lavar com água e sabão.

### :: ARMAZENAGEM ::

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

### :: PRECAUÇÕES ::

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor. Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

**Estúdio Continental SJ – Goiânia – GO.**

Consultorias e vendas: Silkshop – Fremplast – Embalamento – Mogk.

WhatsApp: (62) 9 9352-3973

E-mail: Luciano.calaca@yahoo.com.br